

ANTIROUILLE

PRIMAIRE ANTI CORROSION

Primaire anti corrosion à base de résines glycérophtaliques et de pigments inhibiteurs de corrosion



DESTINATION

Protection des métaux ferreux en intérieur et extérieur, devant être peints

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 2 B

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat I/s) 500 gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 240 gr/L



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Satiné tendu		
Viscosité 20°C	7 Poises		
Densité 20°C	1,49 pour le blanc		
Rendement	10 à 12m ² /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 2h	<i>Sec au toucher</i> 5h	<i>Recouvrable</i> 24h
Usage	Intérieur - Extérieur		
Dilution	White Spirit		
Teinte	Blanc (1132) – Gris (129) – Brun rouge		
Lessivabilité	Excellente – doit être recouvert		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	1- 4 et 15 L		



APPLICATION

1° couche	0 à 5 % de White Spirit
Matériel	Brosse – pistolet pneumatique - airless

MODE D'EMPLOI

Sur métaux ferreux	Décalaminage – brosse – décroissage – 1 C. ANTIROUILLE 130
--------------------	--