



DESTINATION

Extérieur
Impression
Facade
Application verticale

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/a) 30gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 22gr/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat velouté léger poché		
Viscosité 20°C	10 Poises		
Densité 20°C	1,48		
Rendement	9 à 14m ² /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 20min	<i>Sec au toucher</i> 2h	<i>Recouvrable</i> 12h
Usage	Intérieur - Extérieur		
Dilution	Eau		
Teinte	Blanc – Toutes teintes		
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	0.5 L / 1 L / 4 L et 15 L		

APPLICATION

1° couche	5 à 10% d'eau
2° couche	0 à 5% d'eau
o mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau – pistolet pneumatique

MODE D'EMPLOI

Sur bois intérieur	Rebouchage – ponçage + 1 c. Effluva prim + 2 c. Condor sat Exter
Sur bois extérieur	Rebouchage – ponçage + 1 c. Ultra'isol prim + 2 c. Condor Sat Exter
Sur métaux ferreux	1 c. Condor Antirouille + 2 c. Condor Sat Exter
Sur ancienne peinture	Lessivage – ponçage + 2 c. Condor Sat Exter
Sur plâtre et assimilés	Egrenage – rebouchage + 2 c. Condor Sat Exter
Sur béton et assimilés	Dépoussiérage + 2 c. Condor Sat Exter