



INT



### DESTINATION

Intérieur  
Bois  
Métal

### CLASSIFICATION

AFNOR T30/003  
Famille : 1  
Classe : 4 A

### COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/d) 300 gr/L (2010)  
Ce produit contient un maximum de 270 gr/L

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poché satiné		
Viscosité 20°C	Tixotrope		
Densité 20°C	1,49		
Rendement	9 à 13m <sup>2</sup> /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 2-4h	<i>Sec au toucher</i> 7h	<i>Recouvrable</i> 24h
Usage	Intérieur		
Dilution	White Spirit		
Teinte	Blanc – Teintable avec 3% maxi de colorant CONDOR		
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	4L - 15 L		

### APPLICATION

1° couche	0 à 5% White Spirit
2° couche	Pure
o mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau – pistolet airless

### MODE D'EMPLOI

Sur bois intérieur	Rebouchage – ponçage + 2 C. CONDOR GARNILYS
Sur métaux ferreux	1 c. Condor Antirouille 132 + 2 c. Condor GARNILYS
Sur ancienne peinture	Lessivage + 1 C. GARNIPRIM + 2 C. CONDOR GARNILYS
Sur plâtre et assimilés	Egrenage + 1 C. GARNIPRIM/COPOL + 2 C. CONDOR GARNILYS
Sur béton et assimilés	Dépoussiérage + Enduit pelliculaire + 2 C. CONDOR GARNILYS