



### DESTINATION

Intérieur et extérieur  
Impression  
Tous supports sains  
Sauf béton en direct

### CLASSIFICATION

AFNOR T30/003  
Famille : 1  
Classe : 4A

### COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/h) 750gr/L (2010)  
Ce produit contient un maximum de 524gr/L

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat tendu		
Viscosité 20°C	4 Poises		
Densité 20°C	1,63		
Rendement	9 à 14m <sup>2</sup> /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 1h	<i>Sec au toucher</i> 3h	<i>Recouvrable</i> 24h
Usage	Extérieur - Intérieur		
Dilution	White spirit		
Teinte	Blanc – Teintable avec 3% maxi de colorant		
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	4 et 15 L		

### APPLICATION

1° couche	5 à 10% de white spirit
2° couche	0 à 5% de white spirit
o mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau – pistolet pneumatique- airless

### MODE D'EMPLOI

Sur bois intérieur	Rebouchage – ponçage + 1 c. Garniprim
Sur bois extérieur	Rebouchage – ponçage + 1 c. Garniprim
Sur ancienne peinture	Lessivage – ponçage + 1 c. Garniprim
Sur plâtre et assimilés	Egrenage – rebouchage + 1 c. Garniprim
Sur béton et assimilés	Dépoussiérage + 1 c. Garniprim