

ULTRA'ISOL PRIM

PRIMAIRE ISOLANT A BASE DE RESINE EPOXY

Primaire isolant à base de résine époxy cationique



DESTINATION

Extérieur
Impression
Facade
Application verticale
Toiture

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/i) gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 20gr/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat velouté moutonné		
Viscosité 20°C	10 Poises		
Densité 20°C	1,40		
Rendement	9 à 14m ² /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 20min	<i>Sec au toucher</i> 2h	<i>Recouvrable</i> 12h
Usage	Extérieur - Intérieur		
Dilution	Eau		
Teinte	Blanc – Toutes teintes		
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	1-4 et 15 L		

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

- Anciennes peintures ou vernis brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
- Sur les taches difficiles à masquer, effectuer une pré-touche en débordant de 10 cm. Laisser sécher 24 heures et appliquer une couche générale.
- Bois à tanin : ponçage dépolissage.
- Bois résineux : ponçage dépolissage, élimination des coulures de résine.
- Bois gras : dégraissage.
- Métaux non ferreux : dérochage, rinçage
- PVC et matières plastiques dures : ponçage soigné, lessivage, rinçage.
- Béton, plaques de plâtres cartonnées, enduits divers, carreaux de plâtre : ponçage dépolissage soigné.
- Faïence, verre : ponçage, dégraissage.

Ces conseils ont une portée indicative mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

ULTRA'ISOL PRIM

PRIMAIRE ISOLANT A BASE DE RESINE EPOXY

Primaire isolant à base de résine époxy cationique



APPLICATION

Conditions d'application : DTU 59.1

Matériel d'application : Brosse, Rouleau, pistolet

Quel que soit le mode d'application, un rincage très soigneux est nécessaire car le produit ne se mélange pas avec les autres familles de peintures acryliques

Ne pas utiliser sur badigeon

PVC ou matières plastiques dur dégraisser et dépolir avant

Toile de verre et autres revêtements attendre 24 à 48 heures avant la pose

Sur carreaux de plâtre utiliser une impression universelle

Le produit peut être appliqué sur un support extérieur mais doit être recouvert.